



# Uniplan Eco LC



**Fiberarmert, selvutjevne, sementbasert sparkelmasse for trinnlydsgulv**



## PRODUKTBeskrivelse

**Uniplan Eco LC** er en fiberarmert, sementbasert, pumpbar sparkelmasse, spesielt beregnet for oppbygging av trinnlydsgulv i kombinasjon med Mapei's **Mapesilent**-system.

**Uniplan Eco LC** er også velegnet til grovavretting av betonggulv, elementer og tregulv med tilstrekkelig stivhet.

**Uniplan Eco LC** leveres som tørrmørtel, og skal kun tilsettes vann. Kan legges i tykkelser fra 10 - 80 mm i én operasjon.

**Uniplan Eco LC** er CE-merket og klassifisert som CT-C20-F5 i henhold til EN13813.

## BRUKSOMRÅDE

**Uniplan Eco LC** er beregnet til grovavretting av betongunderlag. Bruksområdet er gulv i tørre rom i bolig, kontor, og institusjon. **Uniplan Eco LC** er spesielt beregnet til oppbygging av trinnlyds- gulv, og inngår i Mapei's **Mapesilent**- system for trinnlydisolering, se separat brosjyre. Produktet kan også benyttes til innstøping av elektrisk gulvvarme eller vannbåren varme i tørre rom. **Uniplan Eco LC** er ikke beregnet som eget slitelag, og må derfor dekket av et egnet belegg, så snart forholdene tilsier det. Ferdig herdet masse vil være et ferdig undergulv til de fleste belegningstyper, for eksempel myke belegg, tepper, parkett eller fliser, og skal forbehandles i henhold til beleggleverandørens anvisninger. **Uniplan Eco LC** er KUN beregnet for innvendig bruk. Det må påregnes noe sliping før man kan legge myke belegg.

## BRUKSANVISNING

### Underlag

**Uniplan Eco LC** kan benyttes på underlag av betong, lettbetong, hulldekker, flislagte flater, og øvrige underlag med en overflatefasthet på  $> 0,5 \text{ N/mm}^2$ . Betongflater skal være rensed for sementslam og andre urenheter, samt være fri for støv. Andre underlag rengjøres for alle materialer som kan redusere vedheften.

### Gulvtemperatur

Gulv- og romtemperaturen skal være mellom  $+10^\circ\text{C}$  og  $+25^\circ\text{C}$  når massen legges. Dette skal måles og noteres på kontrollskjema. Temperaturen må holdes over  $10^\circ\text{C}$  de første timene etter utlegging. Gjennomtrekk fra f.eks dører og vinduer, samt direkte sollys kan endre avbindingsegenskapene til sparkelmasser og påvirke sluttkvaliteten. **Uniplan Eco LC** bør ikke legges på betong-gulv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF.

### Forarbeid

Overflaten rengjøres. Svak og porøs betong fjernes. Til slutt støvsuges gulvet nøye.

### Priming

Underlaget skal alltid primes med **Primer Eco** før sparkelmassen legges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Primingen påføres med kost eller sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Primeren påføres helst dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Luftporer skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet priming, for lav temperatur i

underlaget eller en kombinasjon av disse. Et betongunderlag vil etter mange års levetid normalt ha tørket fullstendig ut, og ha oppnådd en relativ fuktighet som er tilnærmet bygningens/rommets. Når betongoverflaten etter denne tiden frilegges for gammelt belegget mv, vil overflaten være sterkt sugende.

Primeren skal alltid være tørr før sparkling igangsettes. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett "film". Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet og går fra 2 timer og oppover. Vær oppmerksom på at hvis primeren bruker over 4 timer på å tørke, så er det et tegn på at fuktigheten i gulv eller rom er for høy. Dette kan føre til at det ferdige gulvet ikke oppnår de kvalitetene det skal ha. Sørg derfor for at det er utlufting i rommet, og at underlaget er tørt. I forbindelse med utlegging av sparkelmasse tar underlaget opp fuktighet som medfører at luft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overflaten gjennom sparkelmassen. Hvis underlaget er sterkt sugende, kan det dannes luftkanaler i sparkelmassen sent i størkningstiden som ikke vil flyte sammen. Resultatet kan da bli kraterdannelser. Tilsvarende vil man ved sterkt sugende underlag kunne få en rask uttørking av sparkelmassen som vil kunne resultere i plastiske svinriss. Det er derfor viktig at man vurderer om det skal primes 2 ganger.

Som et alternativ til **Primer Eco**, kan det benyttes **Primer E-10** som blandes med vann i forhold 1:1 ved legging på betongunderlag. På andre underlag benyttes også **Primer E-10** konsentrert.

## SPEIELT FOR TRINNLIDSGULV

### Forarbeid

Sparkelarbeidet kan utføres på ulike typer trinnydssystemer, f. eks. **Mapesilent** system. Sparkelsjiktet skal legges som et flytende gulv, og underlag skal derfor ikke primes. Sparkelsjiktet skal aldri være under 30 mm, og det skal alltid benyttes armeringsnett av glassfiber. Før sparkling er det nødvendig å nivellere riktige høyder for overkant ferdig gulv.

NB! Det er viktig at sparkelen ikke har direkte kontakt med vegg/søyler.

## Blanding

Tørrestoffet bør ha romtemperatur ved blandingen (ca. +20°C). Temperaturen i ferdig masse skal være > +10°C. Sparkelmassen blandes med automatisk blandepumpe, spesialpumpe med blander, eller drill og visp. Blandes til klumpfri masse. Normal blandetid 2 - 3 minutter.

**Uniplan Eco LC** er også beregnet for automatiske blandere og pumpe-system. Kontroll av massens vanninnblanding og konsistens i henhold til produsentens anvisninger skal alltid gjøres på byggeplassen (jfr. kontrollskjema). Ferdig blandet masse skal brukes innen 20-30 min. Ved profesjonell utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg, vil måling av flyt normalt utføres mest korrekt i enden av slangen og skal gi et inntrykk av hvordan sparkelmassen vil oppføre seg på gulvet; både mhp flyteevne og sammenflyt. Riktig vannmengde "ut av slangen" gir det beste resultatet – særskilt med tanke på flyteevnen. Maksimum utflyting av **Uniplan Eco LC** (målt med flytring, Ø = 50 mm, h = 22 mm, ved +20°C) er 150 mm. For mye vann vil redusere massens fasthet, forårsake separasjon og gi mer ujevn og styggere overflate, samt økt fare for separasjon og bom.

## Utlegging

Massen fordeles fra sparkelslange utover gulvet. Kontroller riktig vannmengde jevnlig med flyteprøve. Umiddelbart etter utlegging er det en fordel å gå lett over flatene med en tannsparkel for å oppnå best mulig resultat. Det skal primes mellom hvert lag der det legges ut i flere lag. Rissanvisere er nødvendig ved større flater, ved døråpninger etc.

## SPEIELT FOR TRINNLIDSGULV

### Etterbehandling

Flaten skal etterbehandles med **Primer Eco** 1:3 så snart sparkelmassen er gangbar, for å redusere faren for hurtig uttørking med påfølgende risiko for svinn, sprekker og kantroisning. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging må unngås. Gjennomtrekk under og etter sparkling gir rask uttørking og kan føre til uttørkingsriss. Propanfyring i samme rom, mens massen er fersk, kan føre til et hvitt belegg (kalkforbindelser) på toppen av massen. Lave temperaturer påvirker fasthetsutviklingen betydelig.

## PRIMERGUIDE - Primer Eco

Underlag:	Blandingsforhold:		Anmerkning:
	Primer:	Vann:	
Betonggulv	1	3	
Sterkt sugende underlag	1	2	Vurdere priming 2 ganger
Lettbetong	1	3	
Tre/linoleum	konsentrert		

TEKNISKE DATA (typiske verdier)		
PRODUKTIDENTITET		EN 13813 CT-C20-F5-A1 <sub>n</sub>
Farge:		grå
Konsistens:		pulver
Egenvekt pulver (kg/m <sup>3</sup> ):		1800
Tørrestoffinnhold %:		100
Lagring:		6 mnd i uåpnet emballasje under tørre forhold
Klassifisering:	EC 1999/45	Irriterer øynene. For ytterligere informasjon henvises det til eget sikkerhetsdatablad
EMICODE:		EC1 Plus – svært lav emisjon
Kornstørrelse (Dmax):		1,0 mm
Emballasje:		20 kg sekk, bag og bulk
BRUKSEGENSKAPER (ved +20°C og 50% R.H)		
Lagtykkelse pr. sjikt:		fra 10-80 mm
Anbefalt vanntilsetning		3,4-3,6 ltr pr sekk (17-18%)
Flyteevnte v/18% vann :	SS 923519	130-150 mm
Flyteevnte v/18% vann :	EN 12706	120-135 mm
Egenvekt (kg/m <sup>3</sup> ):		2120
pH:		Ca. 12
Utleggingstemperatur:		Fra +10° til +25°C
Brukstid:		Ca. 30 min
Avbindingstid:	EN 13454-2	NPD
Gangbar etter:		5-6 timer
Belegningsklar etter:		6-7 døgn (avhengig av tykkelse)
SLUTTEGENSKAPER		
Brannpåvirkning:	EN 13501-1	A1 <sub>n</sub>
Trykkfasthet etter 1 døgn (N/mm <sup>2</sup> ):	EN 13892-2	10
Trykkfasthet etter 28 døgn (N/mm <sup>2</sup> ):	EN 13892-2	22,0 (C20)
Bøyestrekfasthet etter 28 døgn (N/mm <sup>2</sup> ):	EN 13892-2	5,5 (F5)
Svinn:	EN 13454-2/ EN 13872 (< 10 mm)	< 0,5 mm/m
Konsistens:	EN 12706	NPD
Heftefasthet:	UNI EN 13892-8:2004	NPD

All vår virksomhet foregår etter vår sertifisering iht NS EN ISO 9001 og NS EN ISO 140001.

## Konstruktive tiltak

Massen bør gis bevegelsesmuligheter mot tilstøtende konstruksjoner, slik at herdesvinn kan utløses uten at det oppstår skader.

## Inneklimapåvirkning

Produktet er bedømt å ikke avgir partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller har helsemessig betydning. **Uniplan Eco LC** tilfredsstiller kravene til EMICODE EC1 Plus, meget lave emisjoner av flyktige organiske forbindelser.

## Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

**Uniplan Eco LC** kan leveres til vanlig offentlig avfallsdeponi.

## Produktsertifikat

I forbindelse med hver eneste produksjon utsteder vi et produktsertifikat. Dette inneholder opplysninger om hva som er kontrollert og en godkjenning av den enkelte produksjon. Videre får man opplysninger om flytevn og avbindingstid, om når produktet er produsert og produksjonsnummer/batchnummer. Dette er altså din dokumentasjon på at produktet har den foreskrevne kvalitet når det forlater vår fabrikk. Produktsertifikatet utleveres på forespørsel.

## LAGRING

Holdbar i 6 måneder om produktet er lagret tørt i original uåpnet forpakning.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

**Uniplan Eco LC** inneholder sement som i kontakt med svette eller andre kroppsvæsker produserer en irriterende alkalisk reaksjon. Bruk hansker og vernebriller. For mer

utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for produktene.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

## MERK

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.*

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)



Dette symbolet brukes til å identifisere MAPEI-produkter med lave utslipp av flyktige organiske forbindelser som er sertifisert av GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en internasjonal organisasjon som overvåker utslipp fra gulvprodukter.



Vår forpliktelse til miljøet  
Mapei's produkter bidrar til at arkitekter og entreprenører kan utvikle LEED sertifiserte prosjekter, i samsvar med U.S Green Building Council.

**Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og fra [www.mapei.no](http://www.mapei.no) eller [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**